

CIMENTINHO

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 40°C.

Da base: 5° a 30°C.

ATENÇÃO:

- Não utilizar este produto em concreto estrutural.
- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos luvas de borracha.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES:

O Cimentinho Vital Massa é um aglomerante hidráulico de altíssima qualidade, constituído de Cimento Portland branco adicionado de filler calcáreo. É recomendado para pequenos reparos em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO:

Silicato de Cálcio, sulfato de cálcio, aluminato de cálcio e filler carbonático.

ESPECIFICAÇÃO:

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 12989 – Cimento Portland Branco para a classificação de Cimento Portland branco não-estrutural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Resistência à compressão aos 28 dias: ≥ 12 MPa

COR:

Branca e Cinza.

EMBALAGEM:

Sacos plásticos de 1kg.

VALIDADE:

180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Manter em pilhas de até 1,5 m sobre estrado, em local protegido, seco e arejado e afastado das paredes em no mínimo 30 cm.

CUIDADOS:

Transporte	Cimentinho Vital Massa não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004).
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança. Utilizar em local ventilado, e evitar inalação. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois do trabalho.
Fogo	Produto não inflamável e não explosivo.
Toxidade	Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.
Segurança	Para mais detalhes, consultar a Ficha de segurança do produto.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 12.082.112/0001-18

Rodovia PE-15, 3193, R. Tiúma, São Lourenço da Mata – PE, 54737-200

Fone: (81) 9 9920-0787

E-mail: contato@vitalmassa.com.br

Indústria Brasileira

FICHA TÉCNICA



**VITAL
MASSA®**
ARGAMASSA