

REBOCO PRONTO

01. Descrição:

O **Reboco Pronto Vital Massa** é formulada a base de cimento Portland, areia isenta de sais, com granulometria controlada, cal hidratada, agregados minerais, aditivos especiais que conferem retenção de água, anti-fissuras e anti-umidade.

02. Indicação:

O **Reboco Pronto Vital Massa** é indicada para revestimentos de paredes e tetos em áreas internas, dispensando chapisco, massa grossa, massa fina, permitindo redução de até 50% da massa corrida, podendo também ser utilizada para assentamento de tijolos, blocos cerâmicos e de cimento, como regularização de pisos internos.

03. Preparo:

Adicionar de 3,5 a 4,5 de água por saco de **Reboco Pronto Vital Massa** e misturar em betoneira, misturador horizontal ou manualmente até a obtenção de uma massa homogênea, utilizando até 2 horas após o preparo. Todos os substratos devem se ásperos, estruturalmente firmes, curados e isentos de óleo, graxa, pó, tintas e desmoldantes.

04. Consumo:

Como reboco ou massa única, de 1,9m² por saco de 20kg, para 1cm de espessura. Para assentamento de tijolo cerâmico ou bloco de cimento de 08 a 10kg por metro

05. Cura:

A cura mínima é obtida após 24h, o ideal é liberar para pintura e outros acabamentos após 72h.

06. Cuidados:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e em caso de contato com os olhos, lavar com bastante água. Se ingerido não provoque vômitos e procure um médico imediatamente.

Não exceder o teor de água recomendado. Não aplicar de uma só vez camadas superiores a 2cm.

A argamassa deve então ser utilizada de acordo com o procedimento usual.

07. Armazenamento:

Armazenar em local fresco e seco, sobre estrados e em pilhas de no máximo 20 sacos de altura.

08. Apresentação:

Sacos de 20 kg

09. Validade:

6 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

10. Transporte e Segurança:

Transporte	Reboco Pronto Vital Massa não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004).
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança. Utilizar em local ventilado, e evitar inalação. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois do trabalho.
Fogo	Produto não inflamável e não explosivo.
Toxidade	Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.
Segurança	Para mais detalhes, consultar a Ficha de segurança do produto.

09. Referências normativas:

NBR 13281: Argamassas inorgânicas - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 13749: Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 12.082.112/0001-18

Rodovia PE-15, 3193, R. Tiúma, São Lourenço da Mata – PE, 54737-200

Fone: (81) 9 9920-0787

E-mail: contato@vitalmassa.com.br

Indústria Brasileira